



MUANYAG.HU

PLASTRONG a minőségi műanyagok szakértője

MŰSZAKI ADATOK

exolon[®] axpet[®] vivak[®] mérettűrések



2022.07.18. - v3.0

PLASTRONG KFT.
2336 Dunavarsány
Neumann János u. 26.
Dunavarsány Ipari Park

Telefonszám:
+36-70/ 674-7641
+36-24/ 534-060
+36-24/ 534-070

E-mail: muanyag@muanyag.hu
Adószám: 10755309-2-13
Erste Bank Hungary Zrt.
11641003-04108300-41000003

www.muanyag.hu
www.polikarbonatlapok.hu
www.plexiglas.hu
www.danpal.hu



MUANYAG.HU

PLASTRONG a minőségi műanyagok szakértője

MŰSZAKI ADATOK

exolon® axpet® vivak® lemezek mérettűrései

ÉRVÉNYESSÉGI KÖR

- Exolon® GP
- Exolon® UV
- Exolon® AR
- Vivak®
- Vivak® UV
- Axpet®
- Axpet® UV

STANDARD MÉRETTŰRÉSEK

A mérettűrési értékek az ISO 291-nek megfelelően alkalmazandók, 23 °C hőmérsékleten, és 50%-os páratartalom mellett.

VASTAGASÁG

0,75 - 2 mm	±10%
>2 mm	±5%

HOSSZÚSÁG/SZÉLESSÉG (ÁLTALÁNOS)

≤2000 mm	-0/+6 mm
>2000 mm	-0/+3 mm/m

HOSSZÚSÁG/SZÉLESSÉG (GYÁRTÓSORON VÁGVA)

700-2000 mm	±2 mm
2001-3000 mm	±3 mm
3001-4000 mm	±4 mm
4001-5000 mm	±5 mm
5001-6000 mm	±6 mm

HOSSZÚSÁG/SZÉLESSÉG (LAPSZABÁSZGÉPEN VÁGVA)

0-1500 mm	±0,5 mm
1501-3000 mm	±1,0 mm
3001-6000 mm	±2,0 mm

ZSUGORODÁS

≤2 mm vastagság	max. 6%
≥3 mm vastagság	max. 3%

DERÉKSZÖGŰSÉG (ÁLTALÁNOS, AZ ÁTLÓK HOSSZELTÉRÉSE)

lemezszélesség [mm]×0,0035 > max. eltérés az átlók között

SZÍNEK

A színezett lemezek színe között az eltérő gyártási időpontoktól függően kisebb árnyalatbeli eltérések előfordulhatnak, ezért mindig azt javasoljuk, hogy egyazon feladathoz mindig ugyanabból a gyártásból származó terméket használjon!

A fentiektől eltérő mérettűrések egyedi megállapodás alapján, egyedi feltételek mellett lehetséges.

exolon
GROUP

PLASTRONG KFT.
2336 Dunavarsány
Neumann János u. 26.
Dunavarsány Ipari Park

Telefonszám:
+36-70/ 674-7641
+36-24/ 534-060
+36-24/ 534-070

E-mail: muanyag@muanyag.hu
Adószám: 10755309-2-13
Erste Bank Hungary Zrt.
11641003-04108300-41000003

www.muanyag.hu
www.polikarbonatlapok.hu
www.plexiglas.hu
www.danpal.hu



MUANYAG.HU

PLASTRONG a minőségi műanyagok szakértője

MŰSZAKI ADATOK

exolon® multi UV lemezek mérettűrései

ÉRVÉNYESSÉGI KÖR

- Exolon® multi UV
- Exolon® multi UV no drop
- Exolon® multi UV HR
- Exolon® multi UV IQ Relax
- Exolon® multi UV CC víztiszta

STANDARD MÉRETTŰRÉSEK

A mérettűrési értékek az ISO 291-nek megfelelően alkalmazandók, 23 °C hőmérsékleten, és 50%-os páratartalom mellett.

VASTAGASÁG

minden típus ±0,5 mm

HOSSZÚSÁG (GYÁRTÓSoron VÁGVA)

<4000 mm	-0/+12 mm
4000-<5000 mm	-0/+16 mm
≥5000 mm	-0/+20 mm/m

SZÉLESSÉG (GYÁRTÓSoron VÁGVA)

-2/+6 mm

EGYENESSÉG AZ EXTRUDÁLÁS IRÁNYÁBAN (ÁLTALÁNOS)

≤3 mm/m

EGYENESSÉG AZ EXTRUDÁLÁS IRÁNYÁRA MERŐLEGESEN (ÁLTALÁNOS)

≤4 mm/m

DERÉKSZÖGŰSÉG (ÁLTALÁNOS, AZ ÁTLÓK HOSSZTÉRÉSE)

lemezszélesség [mm]×0,0035 > max. eltérés az átlók között

SÍKBELI GÖRBÜLET (LATERÁLIS GÖRBÜLET)

Érvényes minden, legalább 800 mm széles, zárt kamrával gyártott, illetve lapszabásgépen a gyártó, vagy viszonteladó, illetve vásárló által a kamrák falával párhuzamosan mindkét oldalon elvágott lemezre:

≤3 mm/m - max. 20 mm

SZÍNEK

A színezett lemezek színe között az eltérő gyártási időpontoktól függően kisebb árnyalatbeli eltérések előfordulhatnak, ezért mindig azt javasoljuk, hogy egyazon feladathoz mindig ugyanabból a gyártásból származó terméket használjon!

A fentiektől eltérő mérettűrések egyedi megállapodás alapján, egyedi feltételek mellett lehetséges.

exolon
GROUP

PLASTRONG KFT.
2336 Dunavarsány
Neumann János u. 26.
Dunavarsány Ipari Park

Telefonszám:
+36-70/ 674-7641
+36-24/ 534-060
+36-24/ 534-070

E-mail: muanyag@muanyag.hu
Adószám: 10755309-2-13
Erste Bank Hungary Zrt.
11641003-04108300-41000003

www.muanyag.hu
www.polikarbonatlapok.hu
www.plexiglas.hu
www.danpal.hu



MUANYAG.HU

PLASTRONG a minőségi műanyagok szakértője

A fenti információkat és alkalmazástechnikai tanácsainkat szóban és írásban, valamint kísérletekkel alátámasztva legjobb tudásunk szerint adjuk, ezek azonban kötelezettség nélküli utalások esetleges harmadik személy jogait illetően. A tanácsadás nem mentesíti Önöket aktuális utasításaink - különösen biztonsági adatlapjaink és műszaki információink - valamint termékeink az Önök által kívánt célra és eljárásra való alkalmassága tekintetében történő vizsgálatától. Termékeink alkalmazása, felhasználása,

megmunkálása és a mi alkalmazástechnikai tanácsaink alapján az Önök által előállított termékek kívül állnak az ellenőrzési lehetőségeinktől, ezért ezek kizárólag az Önök felelőségi körébe tartoznak. Termékeink eladása a mindenkor érvényes általános kereskedelmi és szállítási feltételeink előírásai szerint történnek.

PLASTRONG KFT.
2336 Dunavarsány
Neumann János u. 26.
Dunavarsány Ipari Park

Telefonszám:
+36-70/ 674-7641
+36-24/ 534-060
+36-24/ 534-070

E-mail: muanyag@muanyag.hu
Adószám: 10755309-2-13
Erste Bank Hungary Zrt.
11641003-04108300-41000003

www.muanyag.hu
www.polikarbonatlapok.hu
www.plexiglas.hu
www.danpal.hu