



MUANYAG.HU

PLASTRONG a minőségi műanyagok szakértője

EXOLON® MULTI UV 2/10-10,5

termékadatlap



2022.07.18. - v3.0

PLASTRONG KFT.
2336 Dunavarsány
Neumann János u. 26.
Dunavarsány Ipari Park

Telefonszám:
+36-70/ 674-7641
+36-24/ 534-060
+36-24/ 534-070

E-mail: muanyag@muanyag.hu
Adószám: 10755309-2-13
Erste Bank Hungary Zrt.
11641003-04108300-41000003

www.muanyag.hu
www.polikarbonatlapok.hu
www.plexiglas.hu
www.danpal.hu

EXOLON® MULTI UV 2/10-10,5

ÜREGKAMRÁS POLIKARBONÁT LEMEZEK


Előnyök:

- magas ütésállóság
- hideghajlíthatóság
- ideális sáv-felülvilágítók építéséhez



Az EXOLON® multi UV 2/10-10,5, 10 mm vastag, duplafalú polikarbonát bordáslemez. A lap egyesíti a jó fényáteresztő-képességet a hőszigeteléssel és a kiváló időjárás-állósággal. Könnyű, ütésálló és egyszerűen beépíthető.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Az EXOLON® multi UV 2/10-10,5 ideális hidegen hajlított dongaboltozatok kialakításához. A lap sík beépítéseknél is alkalmazható.

- verandák, előtetők, beállók
- fedett közlekedőfolyosók
- medence lefedések
- üvegházak
- elválasztó falak
- ipari üvegezések
- bevilágítók és sáv-felülvilágítók

A 2100 mm gyártási szélesség különösen előnyös olyan esetekben, ahol hosszanti irányú vágás szükséges.

UV-VÉDELEM

A lapokat koextrudált UV védő réteggel gyártják, amely a technológiai folyamat végére a lemezek anyagával teljesen homogén egységet képez. Beépítésnél ennek az UV védett oldalnak felfelé, vagy kifelé, az UV sugárzás irányba kell néznie. Az UV védelemnek köszönhetően az EXOLON® multi UV fokozottan időjárásálló, melyre a gyártó 10 év garanciát vállal. Az EXOLON® multi UV 2/10-10,5 lapok kétoldali UV védelemmel is gyárthatók

IQ RELAX

Az EXOLON® multi UV IQ-Relax olyan opál-fehér színű lemez, amely alatt csökken a felmelegedés, de a fényt mégis átereszt. Több fény, kevesebb meleg!


MŰSZAKI ADATOK (irányértékek)

Terméksúly	1,7 kg/m ²	
Szállítási szélesség	2100 mm	
Szállítási hossz	2000-12000 mm	
Minimális megengedett hideghajlítási sugár ⁽¹⁾	1500 mm	
Fényáteresztő-képesség τ_{D65} (nem UV áteresztő)	1099 víztiszta	kb. 80%
	1146 fehér	kb. 70%
	IQ Relax	kb. 70%
	1845 bronz	kb. 41%
	1545 kék	kb. 42%
Teljes energia áteresztés g	1650 zöld	kb. 54%
	1099 víztiszta	kb. 75%
	1146 fehér	kb. 69%
Hőátbocsátási tényező U_g ⁽³⁾	3,0 W/m ² K (függőleges beépítés esetén)	
	3,3 W/m ² K (vízszintes beépítés esetén)	
Lineáris hőtágulási együttható	0,065 mm/m°C	
Méretváltozás hő és nedvesség hatására	3 mm/m	
Max. felhasználási hőmérséklet terhelés nélkül	120 °C	
Súlyozott léghanggátlás	16 dB	
Éghetőségi osztály ⁽²⁾ Európa	1099 víztiszta	
	1146 fehér	B-s1, d0 (EN 13501-1)
	1850 bronz	
Németország	1099 víztiszta	B1 (DIN 4102)

⁽¹⁾ A lapok csak a bordaírányal párhuzamosan hajlíthatók, keresztirányban soha!

⁽²⁾ Az éghetőségre vonatkozó minősítés meghatározott időpontig érvényes, ezért mindig ellenőrizze a megadott tanúsítvány érvényességét!

⁽³⁾ Hőátbocsátási tényező (U_g) EN ISO 10077-2 szerint



NO DROP BEVONAT

Az EXOLON® multi UV „no drop” változatának belső oldalát egy kiemelkedően tartós vízelosztó réteggel gyártják, mely megakadályozza, hogy a lekondenzált pára cseppekké álljon össze a lap felületén. A kondenzvíz vékony filmréteget képezve folyik le lejtésirányban a lap felületéről.

Ha az EXOLON® multi UV 2/10-10,5 lemezeket tető vagy fal kialakításánál használjuk, akkor a rájuk ható hó- és szélterheket (meteorológiai terhek) a megfelelően kialakított (szükség szerint statikailag méretezett!) tartószerkezetnek kell viselnie. A terhektől függő maximális tartótávolságok megállapításához a lenti diagram alkalmazását ajánljuk.

A diagram az EXOLON® multi UV 2/10-10,5 lemez teherbírási görbét mutatja (a lapok 4 oldalukon – körben – alátámasztottak, a befogási mélység minden oldalon ≥ 20 mm). Kisebb befogási mélység esetén az alátámasztási távolságot az adott terhelésnek megfelelően csökkenteni kell. Tisztán szélterherre igénybevett szerkezet esetén a terhelés mértéke 1,1-es szorzótényezővel növelhető.

Megfelelő rögzítőprofil alkalmazása esetén a terhelhetőség 1,2-es szorzótényezővel növekszik. Az 1050 mm-es szélességet, a 2100 mm szélességű lemez két mezőt átfogó elrendezésében vizsgálták. További lapszélességekre vonatkozó adatokat a Tervezési Segédletben talál.

Teherviselési karakterisztika (meghatározás):

Az EXOLON® multi UV 2/10-10,5 lapok terhelhetőségének jellemző értékeit (a teherbírási határértékeket) az ETAG 10 (az EOTA – European Organization for Technical Approvals – 2002 szeptemberétől érvényes „önhordó és fényáteresztő tetőrendszerekre” vonatkozó irányelveit összefoglaló dokumentációja) irányelvei alapján „valós élet” tesztekkel, kedvezőtlen feltételek mellett határozták meg. A lapok rögzítés (leszorítás) nélkül, lazán kerültek


SZARUFÁK TENGYELTÁVOLSÁGA	TERHELÉS [N/m ²]				
	500	750	1000	1250	
1050 mm	3,1 m	2,1 m	1,7 m	1,5 m	„A” keresztirányú alátámasztások tengelytávolsága
2100 mm	2,1 m	1,8 m	1,6 m	1,2 m	

elhelyezésre a tartószerkezeten, majd a vizsgálat során a hóhoz hasonlóan ható, függőleges irányú, egyenletesen megoszló teherrel terhelték.

A megadott értékek irányadó értékek, amiket a németországi Erkelenzben működő KPF intézet (a Német Építési Felügyelet által elismert tesztelési, vizsgálati és minősítő központ) határozott meg valóságos rendszereken végrehajtott, alapos tesztek során. A feladatonként egyénileg megállapított megfelelő biztonsági tényezők meghatározásakor ezeket az értékeket figyelembe kell venni.

A tapasztalatok szerint, általánosságban megállapítható, hogy az 1,3-es biztonsági tényező használata – figyelembe véve a mérési eredményeket – elegendő. Az 1,3 tizedes biztonsági tényező már beszámításra került a lenti táblázat értékeiben és a diagramban is.

A fentiek nem mentesítenek a helyi építési hatósági előírások betartása alól, és a tartószerkezetek statikai méretezésétől!





MUANYAG.HU

PLASTRONG a minőségi műanyagok szakértője

A fenti információkat és alkalmazástechnikai tanácsainkat szóban és írásban, valamint kísérletekkel alátámasztva legjobb tudásunk szerint adjuk, ezek azonban kötelezettség nélküli utalások esetleges harmadik személy jogait illetően. A tanácsadás nem mentesíti Önöket aktuális utasításaink - különösen biztonsági adatlapjaink és műszaki információink - valamint termékeink az Önök által kívánt célra és eljárásra való alkalmassága tekintetében történő vizsgálatától. Termékeink alkalmazá-

sa, felhasználása, megmunkálása és a mi alkalmazástechnikai tanácsaink alapján az Önök által előállított termékek kívül állnak az ellenőrzési lehetőségeinktől, ezért ezek kizárólag az Önök felelőségi körébe tartoznak. Termékeink eladása a mindenkor érvényes általános kereskedelmi és szállítási feltételeink előírásai szerint történnek.

PLASTRONG KFT.
2336 Dunavarsány
Neumann János u. 26.
Dunavarsány Ipari Park

Telefonszám:
+36-70/ 674-7641
+36-24/ 534-060
+36-24/ 534-070

E-mail: muanyag@muanyag.hu
Adószám: 10755309-2-13
Erste Bank Hungary Zrt.
11641003-04108300-41000003

www.muanyag.hu
www.polikarbonatlapok.hu
www.plexiglas.hu
www.danpal.hu